


## Streichbare Nahtabdichtung

- Durch Luftfeuchtigkeit härtender, dauerelastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff für den Karosserie- und Fahrzeugbau, Klimatechnik und Metallbau
- Gute Haftung auf vielen Metallen z. B. Aluminium, Stahl (auch verzinkt), Lacken und Grundierungen, auf Glas, Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE)
- Pastös, streich- und spachtelfähig
- Gute Standfestigkeit, mit vielen Lacken (nach vorherigem Verträglichkeitstest) sofort nach Auftragung überspritzbar
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +80°C

2710032215-ΜΑΥΡΗ

2710032216-ΓΚΡΙ

2710032214-ΑΣΠΡΗ



### Einsatzbereiche

Alle Arbeiten, bei denen abgedichtet, geklebt und schnell überlackiert werden muss, z. B. Nähte in Karosserien wie Schweißnähte und Metallüberlappungen an Front- und Heckschürzen, Rückwand etc.

### INFO

passende Handkartuschenpresse Art.-Nr. 701 001-01 siehe Seite 267  
passende Druckluftspritzpistole Art.-Nr. 700 721 siehe Seite 268

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
900 306	Streichb. Nahtabdichtung, 310 ml schwarz	12
900 307	Streichb. Nahtabdichtung, 310 ml grau	12
900 308	Streichb. Nahtabdichtung, 310 ml weiß	12

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΒΑΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ Η ΠΙΝΕΛΟ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΣΟΚΥΑΝΙΟ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. -40C ΩΣ +80C ΜΑΥΡΗ-ΑΣΠΡΗ-ΓΚΡΙ



### Einsatzbereiche

Karosseriebereich, Container- und Fahrzeugbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Metallbau, Elektroindustrie etc.

### INFO

passende Handkartuschenpresse Art.-Nr. 701 001-01 siehe Seite 267  
passende Druckluftspritzpistole Art.-Nr. 700 721 siehe Seite 268

## Spritzbare Nahtabdichtung

- Einkomponentiger Kleb-/ Dichtstoff auf der Basis eines Mischpolymers, durch Luftfeuchtigkeit härtend
- Elastisch, gut feuchtigkeits-, witterungs- und temperaturbeständig von -40°C bis +80°C (kurzfristig bis 120°C)
- Mit vielen Lacken bei Zimmertemperaturen direkt nach der Anwendung (nach der Hautbildung von ca. 20 Minuten) überlackierbar, idealerweise innerhalb ca. 2 Stunden
- Gute Haftung auf Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), grundiertem und lackiertem Metall.

271003263-ΜΑΥΡΗ

2710032631-ΓΚΡΙ

2710032630-ΑΣΠΡΗ



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
900 316	Spritzb. Nahtabdichtung, 310 ml schwarz	12
900 317	Spritzb. Nahtabdichtung, 310 ml grau	12
900 318	Spritzb. Nahtabdichtung, 310 ml weiß	12

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 20 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣΦΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΕ ΡΡ ΡΤΦΕ. ΜΑΥΡΗ-ΑΣΠΡΗ-ΓΚΡΙ