

ΓΡΑΣΣΑ ΣΕ ΦΥΣΣΙΓΓΑ 400GR. Η ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 25ΚΙΛ.

ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΛΙΘΙΟΥ
Standard-
Schmierfett
Art.-Nr. **23610040542**

901 542 400 g

901 547 25 kg Hobbock



Kennzeichnung	K 2 K - 30	DIN 51825 T 2
Farbe	natur	
Verdicker	Lithiumseife	
Gebrauchstemperaturen °C	-40 bis + 120°C	Hausmethode
Tropfpunkt °C	> 180°C	DIN-ISO 2176
Walkenpenetration mm 10 ⁻¹	265-295	DIN-ISO 2137
NLGI-Klasse	2	
Grundöl	Mineralöl	
Festschmierstoff	-	
Fließdruck	bei -30°C: <= 1400 mbar	DIN 51805

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Lebensmittel-
Schmierfett
Art.-Nr. **23610040546**

901 546 400 g



Kennzeichnung	KF 2 K - 20	
Farbe	transparent	
Verdicker	Aluminiumkomplexseife	
Gebrauchstemperaturen °C	-30 bis + 120°C	Hausmethode
Tropfpunkt °C	> 240°C	DIN-ISO 2176
Walkenpenetration mm 10 ⁻¹	265-295	DIN-ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Grundöl	med. Weißöl	
Festschmierstoff	-	
Fließdruck	bei -20°C hPa < 1400	DIN 51806

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Langzeit-
Schmierfett
Art.-Nr. **26310040541**

901 541 400 g

901 549 25 kg



Kennzeichnung	KP 2 K - 30	
Farbe	natur	
Verdicker	Lithiumseife	
Gebrauchstemperaturen °C	-35 bis + 120°C (kurzzeitig +140°C)	Hausmethode
Tropfpunkt °C	> 180°C	DIN-ISO 2176
Walkenpenetration mm 10 ⁻¹	265-295	DIN-ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Grundöl	Mineralöl	
Festschmierstoff	-	
Fließdruck	bei -30°C: <= 1400 mbar	DIN 51805

ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟ
Molydbän-
Mehrzweckfett
Art.-Nr. **23610040540**

901 540 400 g



Kennzeichnung	-	
Farbe	dunkelgrau	
Verdicker	Lithiumseife	
Gebrauchstemperaturen °C	-30 bis + 120°C	Hausmethode
Tropfpunkt °C	> 180°C	DIN-ISO 2176
Walkenpenetration mm 10 ⁻¹	280 +/- 15	DIN-ISO 2137
NLGI-Klasse	2	
Grundöl	Mineralöl	
Festschmierstoff	MOS2	
Fließdruck	-	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Heißlager
Schmierfett
Art.-Nr. **23610040544**

901 544 Heißlagerfett, 400 g



Kennzeichnung	-	
Farbe	dunkelbraun	
Verdicker	Aluminiumkomplexseife	
Gebrauchstemperaturen °C	-25 bis + 190°C	Hausmethode
Tropfpunkt °C	> 210°C	DIN-ISO 2176
Walkenpenetration mm 10 ⁻¹	265 - 295	DIN-ISO 2137
NLGI-Klasse	2	
Grundöl	Mineralöl	
Festschmierstoff	-	
Fließdruck	-	

ΕΚΛΗΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Extrem-
Schmierfett
Art.-Nr. **23610040504**

901 504 Kartusche 400 g

901 506 25 kg-Gebinde



Kennzeichnung	KP 2 N - 20	DIN 51825 T 2
Farbe	natur	
Verdicker	Ca-Acetat-Komplex-Seife	
Gebrauchstemperaturen °C	-25 bis + 140°C	Hausmethode
Tropfpunkt °C	> 240°C	DIN-ISO 2176
Walkenpenetration mm 10 ⁻¹	265 - 295	DIN-ISO 2137
NLGI-Klasse	2	
Grundöl	Mineralöl	
Festschmierstoff	-	
Fließdruck	bei -20°C hPa < 800	DIN 51805