

... eine starke
Verbindung

Der Werkstattexperte



Für viele Glas-Metallverklebungen

Technolit®-Spiegelfußkleber

Ihre Vorteile:

- **Schnelle Aushärtung und hohe Festigkeit,**
durch den Einsatz der Katalysatorfolie
- **Sicher und einfach in der Anwendung,**
der Klebstoff ist mittelviskos und einkomponentig
- **Hohe Temperaturbeständigkeit und lange Haltbarkeit,**
durch optimierten Klebstoff

Eigenschaften:

- Zum Verkleben von Rückspiegelhalterungen an Windschutzscheiben
- Zur Verbindung von vielen Glas-Metallverklebungen

Einsatzgebiete:

- Kfz-Betriebe
- Werkstätten und Handwerksbetriebe jeder Art

Technische Daten:

- Handfest mit Folie: < 1 Minute
- Farbe: gelblich klar
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +150°C
- Endfestigkeit: 24 Std. bei 20°C
- Haltbarkeit: 12 Monate bei 20°C

Lieferumfang:

- 1 x Spiegelfußkleber in 1,5 g Spritze
- 3 x Katalysatorfolien
- 1 x ausführliche Anwendungshinweise

Lieferung im praktischen, wiederverschließbaren Polybeutel

Anwendung:

Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Katalysatorfolie der Größe des Spiegelfußes entsprechend zuschneiden. Klebestelle auf der Windschutzscheibe markieren. Technolit®-Spiegelfußkleber auf den Spiegelfuß auftragen. Auf die Kontaktstelle der Windschutzscheibe ebenfalls etwas Spiegelkleber aufbringen. Katalysatorfolie auf den mit Technolit®-Spiegelfußkleber benetzten Spiegelfuß legen und sofort auf die markierte Stelle an der Windschutzscheibe drücken. Mindestens 1 Minute fest andrücken und 15 Minuten ruhen lassen. Die Endfestigkeit wird innerhalb der nächsten 24 Stunden erreicht.

**ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ.**

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΕΠΤΕΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ**

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΙΚΤΑ
1 ΛΕΠΤΟ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ -50 ΕΩΣ
+150C ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣ-
ΜΟΣ 24 ΩΡΕΣ**



**Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΣΤΟ
ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΕΠΑΛΗΨΤΕ ΜΕ ΚΟΛΛΑ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΕΠΤΗ
ΓΙΑ 1 ΛΕΠΤΟ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΑΦΗΣΤΕ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΙΕΣΤΕ ΕΛΑΦΡΑ
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΕΠΤΗ ΝΑ ΚΟΛ-
ΛΗΣΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛ-
ΛΗΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ-
ΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ.**

**ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΚΟΛΛΑ ΣΥΡΙΓΓΑ 1,5 ΓΡ.
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ-
ΛΥΤΕΣ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥ-
ΛΑΚΙ ΠΟΥ ΞΑΝΑ -
ΚΛΕΙΝΕΙ.**

2012015

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 804	Technolit®-Spiegelfußkleber, 1,5 g Spritze	6/12 Stück



Technolit® GmbH • Der Werkstattexperte • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlütder/Germany

629

**ITHAKIS STR. 63 Gr-18233 RENTIS TEL 0030 210 49 000 64
FAX 0030 210 49 000 72 e-mail: info@techno-elit.gr**